

ALUMINIJUM HIDROKSID – SUVI  
**HYDRAL 55 LSC**

**ATH** se dobija kao rezultat razlaganja aluminatnog rastvora u toku Bayerovog procesa proizvodnje glinice i ima širok spektar primjene u različitim industrijama zbog svoje svestranosti.

**TEHNIČKI PODACI**

Karakteristike	Hemijske karakteristike		
	jedinica	Tipična vrijednost	Garantovana vrijednost
Al(OH) <sub>3</sub>	%	99,5 – 99,8	99,5 min
SiO <sub>2</sub>	%	0,003 – 0,007	0,009 max
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	0,006 – 0,010	0,012 max
Na <sub>2</sub> O	%	0,04 – 0,06	0,6 max
CaO	%	0,012 – 0,016	0,020 max
ZnO	%	0,010 – 0,014	0,015 max
C	%	0,02 – 0,05	0,1 max
Karakteristike	Fizičke karakteristike		
	jedinica	Tipična vrijednost	Garantovana vrijednost
Sadržaj vlage (105° C)	%	0,03 – 0,1	0,2 max
Gubitak žarenjem (1000° C)	%	34,0 – 34,5	35,5 max
D50	µm	40 – 70	70 max

*Navedene vrijednosti su određene mjernim metodama i instrumentima kompanije Alumina doo Zvornik*

**PRIMJENA**

Za proizvodnju aluminijevih soli, keramičku industriju, vatrostalne materijale, industriju cementa, industriju stakla, punila u različitim oblastima itd.

**PAKOVANJE**

Nudimo različite vrste pakovanja, u zavisnosti od vaših potreba:

Vrste pakovanja	Rinfuza (t)	Velike vreće (kg)		Male vreće(kg)	
Logističke jedinice	Silos kamion	Po paleti	Velike vreće – različite vrste	Po paleti	Male vreće – različite vrste
Masa po logističkoj jedinici	25	1000, 1200		1000	25

*Specifična vrsta pakovanja se mogu ponuditi na zahtjev.*

**LOGISTIKA**

Kako bismo zadovoljili vaše zahtjeve u pogledu isporuke, nudimo različita logistička rešenja. Naša osnovna ponuda u pogledu TRANSPORTA je:

Vrsta prevoza	Drumski transport	Željeznički transport
Pakovanje	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.

*Druga vrsta isporuke na zahtjev.*

